


# Karta produktu

## Bauder PYE PV 200 S 5

### Posypka drobnoziarnista

Opis produktu	Elastomerobitumiczna papa zgrzewalna		
Obszar zastosowania	Papa podkładowa w wielowarstwowych systemach hydroizolacji dachów płaskich		
Powierzchnia	górna:	Posypka drobnoziarnista	
	dolna:	Folia termotopliwa	
Wkładka nośna - rodzaj i gramatura	Włóknina poliestrowa 250 g/m <sup>2</sup>		
Numer artykułu	1762 0000		

Właściwość	Metoda badania	Wymiar	Wymóg
Długość	EN 1848-1	m	5
Szerokość	EN 1848-1	m	1
Grubość	EN 1849-1	mm	≥ 5
Giętkość w niskiej temperaturze – górna	EN 1109	°C	≤ -25
Giętkość w niskiej temperaturze – dolna	EN 1109	°C	≤ -25
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - górna	EN 1110	°C	≥ 100
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - dolna	EN 1110	°C	≥ 100
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: siła zrywająca – wzdłuż	EN 12311-1	N/5cm	≥ 800
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: siła zrywająca – w poprzek	EN 12311-1	N/5cm	≥ 800
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie – wzdłuż	EN 12311-1	%	≥ 35
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie – w poprzek	EN 12311-1	%	≥ 35
Prostoliniowość	EN 1848-1	mm/10m	<20
Wodoszczelność	EN 1928	-	spełnienie wymagań
Reakcja na ogień	EN 13501-1	-	E



Nr identyfikacyjny jednostki cert.: GPB, 1724  
EN 13707, EN 13969

# Karta produktu

## Bauder PYE PV 200 S 5

### Posypka drobnoziarnista

Właściwość	Metoda badania	Wymiar	Wymóg
Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego <sup>a)</sup>	CEN/TS 1187	-	B <sub>ROOF</sub> (t1), B <sub>ROOF</sub> (t1 45°)
Wady widoczne	EN 1850-1	-	brak wad widocznych
Wytrzymałość złączy na oddzieranie	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Wytrzymałość złączy na ścinanie	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Odporność na uderzenie	EN 12691	mm	NPD
Odporność na obciążenie statyczne	EN 12730	kg	NPD
Stabilność wymiarów	EN 1107-1	%	NPD
Trwałość	EN 1109	°C	NPD

a) w przebadanych układach warstw

#### Usuwanie odpadów

Odpady bitumiczne mogą być składowane razem z odpadami komunalnymi (Europejski Katalog Odpadów EWC numer 170302 „Wyroby asfaltowe pozbawione smoły”).

#### Składowanie/Transport

Rolki papy należy składować i transportować pionowo oraz chronić przed promieniowaniem UV, działaniem wilgoci i nadmiernie wysokich temperatur.

#### Inne dokumenty

Aktualne dokumenty takie jak broszury, instrukcje montażu itp. znajdują Państwo w internecie pod adresem [www.bauder.pl](http://www.bauder.pl)



Nr identyfikacyjny jednostki cert.: GPB, 1724  
EN 13707, EN 13969